

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Castelo Branco

Produto:

AC10surf35/50(BB) CB


Designação comercial:

AC10surf35/50(BB) CB

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000	97	100	100	99	91	100
12,500						
10,000	90	90	100	90	83	97
8,000						
6,300						
4,000	60	46	65	59		
2,000	44	32	46	40	34	46
1,000						
0,500	24	18	29	19	15	23
0,250						
0,125	10	7	15	8		
0,063	6,0	5,0	10,0	5,5	3,5	7,5

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
B1	Brita Granito Nº1 ParkerCB (6,3/14mm)
B0,5	Brita Granito Nº0,5 Parker CB (2/6,3mm)
Pó	Pó Granito Parker CB (0/4mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,2
Dmax (mm)	10
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max5}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,8}

Curva Granulométrica Tipo



Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 167	Revisão: 10	Data: 26/02/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------