

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC14surf35/50(BB) 14 RA 0/10 com adição 10%


Designação comercial:

AC14surf35/50(BB) 14 RA 0/10 com adição 10%

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	*		
16,000						
14,000	96	90	100	*		
12,500						
10,000	74	67	77	*		
8,000						
6,300						
4,000	47	40	52	*		
2,000	34	25	40	*		
1,000						
0,500	18	11	19	*		
0,250						
0,125	9	6	11	*		
0,063	6,0	5,0	8,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
B1,5	Brita basalto N°1,5 RM (10/16 mm)
B1	Brita basalto N°1 RM (8/12,5 mm)
B0,5	Brita basalto N°0,5 RM (4/6,3 mm)
Pó	Pó basalto RM (0/4 mm)
RA	Betuminoso fresado (0/10mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max5}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,6}

Curva Granulométrica Tipo



Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 210	Revisão: 01	Data: 19/03/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------